Клей-герметик Germet.pro МС-полимерный MSSeal самовыравнивающийся многофункциональный, 600 мл.

+7(495) 175 8985
info@germet.pro
www.germet.pro

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высококачественный представляет собой эластичный, полужидкий, однокомпонентный самовыравнивающийся гибридный герметик, специально разработанный для использования в качестве многоцелевого герметика для уплотнения горизонтальных швов в полах, в тех случаях, когда требуется высокая химическая стойкость к топливам, маслам и углеводородам.

Отверждается под оздействием атмосферной влаги, образуя шов с отличными адгезионными свойствами и стойкостью к старению и погодным явлениям.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко и быстро наносится
- Постоянная эластичность в широком диапазоне температур
- Не образует пузырьков после застывания
- Отличная механическая и химическая стойкость
- Выдерживает подвижки шва до 25%
- Очень хорошая адгезия к большинству строительных материалов
- Безусадочный, Высокая заполняемость
- Свойства поглощения вибрации и звукоизоляции
- Отличная стойкость к старению и атмосферному воздействию
- Позволяет компенсировать передачу напряжений благодаря постоянной эластичности
- Допускает окрашивание многими красками на основе воды
- Можно наносить при минусовых температурах до -15°С
- После полимеризации экологически безопасен

Информация, содержащаяся в техническом листе соответствует нашим знаниям и опыту. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте пожалуйста пробные тесты или свяжитесь с нашим специалистом.

GERMET.PRO
промышленные герметики

+7(495) 175 8985
info@germet.pro
www.germet.pro

Техническая характеристика	Показатель
Механизм отверждения	Влагоотверждаемый
Отверждение по объему [мм] (1 день при 23°C и 50% отн. влаж.)	2-3
Плотность [г/см3]	1,48 ± 0,02
Цвет	серый
Модуль упругости при 100% [Н/мм2]	≥ 0,4
Предел прочности на растяжение [Н/мм2]	≥ 1,8
Растяжение до разрыва [%]	≥ 750
Твердость по Шор А, у.е.	26-35
Диапазон температур применения	-15ºС до +40ºС
Диапазон температур эксплуатации	-60ºС до +90ºС/+120ºС
Жизнеспособность, при +23ºС, мин	60
Расход, г/м²	300-800
Влаго и водостойкость	Стойкий
Химическая стойкость	Стойкий

Информация, содержащаяся в техническом листе соответствует нашим знаниям и опыту. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте пожалуйста пробные тесты или свяжитесь с нашим специалистом.

+7(495) 175 8985
info@germet.pro
www.germet.pro

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность должна быть чистой, сухой, без остатков воды, масла, битума, смазки или ржавчины и должна быть качественно обработанной. Необходимо удалить все лишние частицы или остатки струей сжатого воздуха, наждачной бумагой или жесткой щеткой. Стекло, металл и другие непористые поверхности должны быть очищены от любых покрытий и протерты растворителем. Сборные панели с использованием опалубочных смазок, отличных от полиэтиленовой пленки, должны быть подвергнуты пескоструйной обработке или обработаны механически, а пыль удалена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Продукт наносится с помощью корпусного строительного пистолета. Ввести фольгированную тубу в пистолет ручной или пневматический пистолет, установить наконечник и отрезать его под необходимым углом в соответствии с желаемой толщиной шва и профиля.
- Чтобы получить ровную заделку швов, рекомендуется оклеивать края швов малярным скотчем, который следует удалить сразу после сглаживания герметика с помощью пластикового шпателя.
- Можно применять на горизонтальных поверхностях до 30 мм толщины швов.
- При большей ширине шва герметик сначала наносится по бокам швов и хорошо зашпаклевывается с целью достижения достаточного сцепления. После этого полностью заполняется сечение швов.
- Поверхность можно сглаживать надлежащим инструментом.
- Оптимальная рабочая температура для основания и герметика составляет от 15°C до 25°C.
- Чтобы обеспечить свободное перемещение герметика между краями шва, крайне важно, чтобы герметик не прилипал с нижней стороны, поэтому, для надлежащей герметизации необходимо установить анти адгезионные прокладки из вспененного полиэтилена (жгут круглого сечения, с закрытыми порами) на соответствующую глубину шва.

Информация, содержащаяся в техническом листе соответствует нашим знаниям и опыту. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте пожалуйста пробные тесты или свяжитесь с нашим специалистом.

+7(495) 175 8985
info@germet.pro
www.germet.pro

- Нанести подходящую грунтовку на края шва и соблюсти время выдержки, чтобы избежать образования пузырьков в неотвержденном герметике захваченным растворителем вследствие роста температур.
- Выдавливать герметик и заполнять им шов, обеспечивая полный контакт с краями шва и жгутом в его нижней части. Удерживая сопло в герметике, продолжать равномерную подачу не отрывая сопла, чтобы избежать захвата воздуха. После наполнения, необходимо удалить излишки герметика для получения гладкой поверхности, что обеспечит полный контакт с краями и нижним шнуром шва, а также будет способствовать разрушению пузырьков воздуха, которые могли возникнуть внутри герметика.
- Если требуется получение точных линий шва или исключительно тонких линий необходимо использовать липкую ленту.
- Удалить ленту, пока герметик еще мягкий.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНФИГУРАЦИИ ШВА

- Для швов до 12 мм в ширину, отношение ширины к глубине = 1:1
- Для швов более 12 мм в ширину, отношение ширины к глубине = 2:1

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Все работы проводить в СИЗ (спец. одежда, перчатки, очки и т.д.)
- При попадании материала на кожу, протереть чистой ветошью либо другой материей, после промыть обильным количеством воды
- При попадании в глаза или на другую слизистую, необходимо промыть большим количеством воды и сразу обратиться к врачу

ХРАНЕНИЕ

- Гарантийный срок хранения – 12 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +10ºС до + 30ºС

Информация, содержащаяся в техническом листе соответствует нашим знаниям и опыту. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте пожалуйста пробные тесты или свяжитесь с нашим специалистом.

GERMET.PRO
промышленные герметики

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

+7(495) 175 8985
info@germet.pro
www.germet.pro

- Вода - стойкий
- Морская вода - стойкий
- Гидроксид кальция (известковая вода) насыщенная - стойкий
- Нейтральные моющие средства - стойкий
- Щавелевая кислота 20% - стойкий
- Соляная кислота 10 % - стойкий
- Соляная кислота 100 % - не стойкий
- Уксусная кислота 10% - стойкий
- Уксусная кислота Более 10% - не стойкий
- Серная кислота 100% - не стойкий
- Раствор каустической соды 10% - стойкий
- Гипохлорит натрия (отбеливатель для полов) - кратковременно
- Углеводород - стойкий
- Нефтепродукты - стойкий
- Дизельное топливо - стойкий
- Бензин - стойкий
- Авиационное топливо (керосин) - стойкий
- Ацетон 100% - не стойкий
- Масло промышленное - стойкий
- Масло автомобильное - стойкий
- Масло растительное - стойкий

Информация, содержащаяся в техническом листе соответствует нашим знаниям и опыту. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте пожалуйста пробные тесты или свяжитесь с нашим специалистом.