

Germet.Pro Штукатурка готовая

силикатно - силиконовая короед (бороздчатая)

1,5/2,0/2,5/3,0/3,5 мм

Описание

Готовый к применению материал на основе водной дисперсии силикатов калия и сополимеров силиконов с минеральным наполнителем, для наружных и внутренних работ.

Образует покрытие с бороздчатой структурой, с линейным или круговым рисунком. Легко наносится и структурируется, обладает высокой степенью адгезии и является однородным по структуре. После полного высыхания покрытие обладает устойчивостью к ударам дождевых капель, диффузной способностью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению и невосприимчивостью к дымам и промышленным газам. Используется в системах теплоизоляции фасадов.

Область применения

Применяется для финишной декоративной отделки. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

Преимущества

- Низкое водопоглощение, устойчива к грибам и плесени
- Отсутствие запаха
- Обладает хорошей адгезией
- Не желтеет со временем
- Высокая паропроницаемость
- Высокая механическая прочность
- Гидрофобная, устойчива к загрязнению

Расход штукатурки

зерно 1,5мм: 2,0-2,3 кг/м²
(распылением 1,8 кг/м²),
зерно 2,0мм: 2,6-2,8 кг/м²
(распылением 2,4 кг/м²),
зерно 3,0мм: 3,2-3,4 кг/м²
(распылением 3,0 кг/м²).

Время высыхания до последующей обработки 24 часа. Полное

высыхание – три дня.

Способ применения

При необходимости добавить воды (не более 3%) для достижения нужной для данного вида обработки консистенции. Перед нанесением тщательно перемешать, используя низкооборотный смеситель . Наносить нержавеющей кельмой, структурировать круговыми движениями пластиковой тёркой. Применять при температуре не ниже +5°C. Не наносить при прямом солнечном излучении. Рекомендуется предварительная обработка поверхности кварц-грунтом. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

Подготовка основания

Удалить загрязнения, очистить влажным или сухим способом, обеспылить строительные поверхности, при необходимости удалить имеющиеся дефекты.

Меры предосторожности

При работе внутри помещений и после окончания работ обеспечить достаточное проветривание. Использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды обратиться к врачу. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт.

Хранение

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре не ниже + 5°C до +30°C.

Состав

Вода, водная дисперсия силикатов калия и сополимеров силиконов с минеральным наполнителем функциональные добавки.

Фасовка

18 кг.